

**Испытательная лаборатория
ОАО «Тулаоргтехстрой»**

Адрес: г. Тула
Пр. Ленина, 108
(ул. Оборонная, 40)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU 9001/21 СЛ 84
от 16 марта 2006 г

**Протокол № 197 – 198
испытаний образцов раствора**

Дата поступления образцов на испытания – 01.09.2006 г.

Заказчик – ИТП «ТехПрибор»

Предприятие – поставщик растворной смеси: ИТП «ТехПрибор»

Сведения об образцах : образцы-кубы раствора размером 70,7х70,7х70,7 мм

Цель испытаний: контрольные испытания по определению прочности раствора на сжатие

Методика испытаний: ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний»

Результаты испытаний:

Маркировка ИЛ	Даты		Наименование места отбора проб	Норматив. значение прочности по НД	Возраст, сут.	Прочность, кгс/см ²	
	изго- товлен.	испы- тания				отдельн. образца	сред. значение
1155.3.1-1 1155.3.1-2 1155.3.1-3	01.09. 2006 г.	08.09. 2006 г.	Состав №1- Ц:П(1:1) без обработки на дезинтеграторе	55 %	7	367 342 313	341
1156.3.1-1 1156.3.1-2 1156.3.1-3	01.09. 2006 г.	08.09. 2006 г.	Состав №1- Ц:П(1:1) обработан на дезинтеграторе	55 %	7	552 505 423	493

Примечание: Способ вызревания образцов – условия нормального хранения

/ Руководитель ИЛ ОАО «Тулаоргтехстрой»

Испытания проводил



Л.В. Дрига

Т.Н. Горячева