

**Испытательная лаборатория
ОАО «Тулаоргтехстрой»**

Адрес: 300600, г. Тула
пр. Ленина, 108
(ул. Оборонная, 40)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU 0001. 21 СЛ 84
от 16 марта 2006г

**Протокол
испытаний образцов раствора**

Заказчик : ООО «Строймеханика»

Сведения об образцах : образцы-кубы раствора размером 10.0x10.0x10.0см

Цель испытаний : контрольные испытания по определению прочности раствора на сжатие.

Методика испытаний : ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний». СП 82-101-98. табл. 2 «Приготовление и применение растворов»

Результаты испытаний :

Даты		Наименование конструкции	Возраст в сутках,	Прочность при сжатии кгс/см ²	
изгото влени	испыт ания			отде льн.	сред нее
19.09 2006	27.09 2006	Партия №1 (контрольный состав)	8	151 184	167
19.09 2006	27.09 2006	Партия №2 (активированный цемент -20% цемента)	8	211 156	183

Примечания:

1. Способ вызревания образцов – условия нормального хранения.

Руководитель ИЛ ОАО «ТОТС»

Дрига Л.В.

Инженер испытатель

Горячева Т.Н.

